

Technisches Merkblatt

KUNOS Finish-Öl Nr. 240

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, zur Nachpflege, -behandlung von mit LIVOS-Produkten geölten Arbeitsplatten, Massivholzmöbel, Fußböden und Treppen sowie gebürsteten oder profilierten Hölzern.
Eigenschaften	Nach dem Einpolieren halbgänzende, wasserbeständige Oberfläche. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160.
Volldeklaration	Leinöl-Standöl-Naturharzester, Isoaliphate, mikronisiertes Wachs, dehydriertes Ricinenöl, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe.
Farbton	002 Farblos
Verarbeitung	Durch Streichen oder Ballenauftrag (auf großen Flächen mit Einscheibenmaschine und Filzpad) 1-2 Aufträge bei Temperaturen über 18°C
Verbrauch	Durch Probeauftrag zu ermitteln: 1 l reicht für ca. 100 m ² , d.h. 8 g/m ² .
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: Zwischentrocknung 16 Stunden. Endhärte erreicht nach 4 Wochen. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten und schneller einpolieren. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten.
Dichte	Ca. 0,85 g/ml.
Hinweise	Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Mit KUNOS Finish-Öl Nr. 240 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich Enthält Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. R 53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar. Anbruchgebinde in kleine Gebinde umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.
	Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

KUNOS Finish-Öl Nr. 240

Arbeitsplatten, Treppen **Vorbereitung:**

Geölte Holzoberfläche soll trocken, sauber und staubfrei sein.
Eventuell vorhandene Wasserflecken mit feinem Schleifpapier (Körnung 320) vorbereiten

Verarbeitung:

Finish-Öl satt auftragen und nach 5 Minuten mit nicht fuselndem Baumwolltuch abwischen.
Am nächsten Tag (nach 16 Stunden) die gesamte Fläche mit sattem Auftrag Finish-Öl behandeln und wieder nach 5 Minuten einpolieren.

Fußböden

Finish-Öl tröpfchenweise verteilen (1Eßl. = 5-8 g/m²). Mit kornfreiem Pad (zum Beispiel beigem oder aus Filz), das mit Finish-Öl benetzt sein sollte oder Polierpad und Einscheibenmaschine sofort einpolieren. Schlierenbildung ist dabei zu vermeiden, Kontrolle soll im Gegenlicht erfolgen. Den gesamten Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Reinigung und Pflege

Mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser nebelfeucht aber nicht nass wischen.
Bei jeder 4. – 5. Reinigung GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559 statt Neutralreiniger im Wischwasser verwenden.
Nachbehandlung je nach Beanspruchung, in der Regel 1 – 2 x jährlich mit KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862, wenn die Holzoberflächen matt aussieht.

Hinweise

Bei gebürsteter Holzoberfläche, beziehungsweise wenn die Oberfläche mit Spezialwerkzeugen profiliert wurde, soll die gesamte Beschichtung mit KUNOS Finish-Öl Nr. 240 vorgenommen werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.
Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Stand: 02.10.2008